



EVERSHINE

Keramische lakbescherming

**READY
FOR WORK**



Als je op zoek bent naar de sterkste lakbescherming op de markt van vandaag, dan is Evershine Ultima de oplossing voor jou! Een stralende lak, schoon en goed onderhouden laat u meer genieten van uw auto. Nota bene tegen lagere onderhoudskosten.

Een auto is een flinke investering en het is zowel prettig maar ook handig om uw voertuig langdurig een nieuw uiterlijk te laten houden met de minste inspanning. Evershine Ultima maakt het veel gemakkelijker om de lak in onberispelijke staat te houden.

Evershine Ultima geeft uw voertuig een extreem duurzame coating, met een diepe glans en kristalheldere afwerking, het spiegelachtige oppervlak maximaliseert reflectie terwijl u uw lak beschermt tegen krassen, corrosie en degradatie.



UV bestendig




Zuur bestendig



Kraswerend



Waterafstotend



Nano tech



Vuilafstotend

De extreem sterke keramische coating biedt aanzienlijke bescherming tegen veroorzaakte schade door insecten, grind op de weg, ultraviolette (UV) straling, vogelpoep, zure regen en andere externe gevaren.

Het oppervlak blijft flexibel en ademend, zelfs bij kromtrekken en buigen van panelen of temperatuurschommelingen. Evershine Ultima heeft ook opmerkelijk vuil en water afstotende eigenschappen, waardoor reiniging en onderhoud veel eenvoudiger worden.

Evershine Ultima zal dankzij de uitstekende UV-bescherming het dof worden tegengaan en aantasting van de lak tot een minimum beperken. Zo blijft de originele kleur en glans veel langer behouden. Tijdens de onderhoudsbeurt wordt de lak aan een grondige inspectie onderworpen, waar eventuele onregelmatigheden zullen worden opgespoord en gecorrigeerd.



EVERSHINE TOEPASSINGS RICHTLIJN

Vorbereiding:

1. Was uw auto grondig
2. Inspecteer het oppervlak zorgvuldig. Als er onvolkomenheden zijn, gebruik dan schuurpasta's voor hard polijsten (**Art.nr. 0893 150 ...**)
3. Na het polijsten Isopropanol IPA reinigingsmiddel **Art.nr 0893 223 500** gebruiken om eventuele vetresten te verwijderen en inspecteer het oppervlak opnieuw.

Aanbrengen:

1. Neem de spons en doe het witte aanbrengdoekje er overheen (**Art.nr. 0899 900 071**) giet tussen 10 en 15 druppels van Evershine Ultimate op het witte doekje.
2. Laat de Evershine ultimate 2-4 minuten zitten en daarna met een schoon stuk microvezeldoek het oppervlak voorzichtig schoon wrijven. Draai en vouw de doek om en zorg ervoor dat het ongebruikte deel van de doek beschikbaar is voor gebruik. Gebruik een andere schone doek om het oppervlak te polijsten.
3. Het voertuig paneel voor paneel behandelen, zodat er voor elke deel voldoende tijd is om binnen de verwerkingstijd vakkundig af te ronden.

Afronding:

1. Wacht een uur na de eerste toepassing en herhaal dan het eerste behandel proces.
2. Controleer het eindresultaat. Vul het garantiecertificaat in en breng het Evershine kenmerk aan.



Art.nr. 0893 150 041

VE / 5 per box

Elk gelakt oppervlak heeft microscopisch kleine poriën die na verloop van tijd gevuld worden met door luchtgedragen chemische verbindingen, ijzerdeeltjes en vuil. Dit leidt tot corrosieve reacties die de lak aantasten. Hierdoor wordt de lak dof en kan roest ontstaan.

Evershine Ultima zal met zijn unieke SiO₂-gebaseerde keramische componenten deze poriën doordringen en afdichten. Door dit proces ontstaat een zeer resistente laag met een hardheid van meer dan 9H – gelijk aan een niveau tussen saffier en diamant.

GETEST DOOR KIWA

Evershine is uitvoerig getest met vergelijkbare producten bij Kiwa, een van 's-werelds toonaangevende en meest erkende testlaboratoriumfaciliteiten.

Evershine Ultima behaalde de beste resultaten tijdens de versnelde cyclische tests, waarbij de producten werden beoordeeld op hun waterafstotendheid, slijtvastheid en glansbehoudende kwaliteiten. Zo krijgt u de beste lakbescherming die momenteel op de markt beschikbaar is.





EVERSHINE

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters
Grafische opmaak: M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - SBJ - 06/24

**READY
FOR WORK**